

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
Organismo Notificato N° 0465

rilascia a:
Fabbricante
U GROUP S.R.L.
VIA BORGOMANERO 50
28040 PARUZZARO


IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B
N° F-108-03323-20

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Modello /Articolo: Calzatura bassa Art. 3320046 MARK
Categoria di protezione: II
Marcatura: S1 P SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (*)
EN ISO 20345:2011

Foto modello base



Data di prima emissione: 24/04/2020
Data revisione:
Data di scadenza: 24/04/2025

Responsabile Business Unit

Paola Crespi

Certificato di esame UE di tipo n. F-108-03323-20 del 24/04/2020 - Pagina: 1 di 3 2019\3626-4

Marchio del fabbricante: U POWER

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Gamma taglie: Da 35 a 48 (punti francesi)

Identificazione forma: FORMA U3713 INOX

Lavorazione: Iniettata

Calzatura dotata di:

puntale metallico	cod	PU00008 (SAFIT 604)
inserto antiperforazione non metallico	cod	SP00009 (LENZI WB FLEX)
plantare estraibile	cod	TL00051

Requisiti supplementari

	zona del tallone chiusa
A	proprietà antistatiche
E	assorbimento di energia nella zona del tallone
P	resistenza alla perforazione del fondo della calzatura
FO	resistenza agli idrocarburi della suola
	suola con rilievi

Prove I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti

rapporti di prova				
Calzatura completa	CIMAC	RP 2020/0656-4-RP-1	del	03/04/2020
Tomaio	CIMAC	RP 2020/0656-7-RP-1	del	06/04/2020
Puntale	CIMAC	RP 2017/1742-1-RP-2	del	03/08/2017
Fodera mascherina	CIMAC	RP 2018/1489-1-RP-2	del	20/06/2018
	CIMAC	RP 2018/1489-1-RP-4	del	20/06/2018
Fodera quartiere	CIMAC	RP 2018/1660-7-RP-3	del	29/08/2018
	CIMAC	RP 2018/1660-7-RP-5	del	29/08/2018
Linguetta/Collarino	CIMAC	RP 2012/1109-3-RP-1	del	13/07/2012
	CIMAC	RP 2012/1109-3-RP-3	del	13/07/2012
Plantare	CIMAC	RP 2017/2851-1-RP-2	del	09/01/2018
	CIMAC	RP 2017/2851-1-RP-4	del	09/01/2018
Sottopiede/inserto	CIMAC	RP 2017/0344-1-RP-2	del	15/03/2017
antiperforazione	CIMAC	RP 2017/0344-1-RP-3	del	15/03/2017
	CIMAC	RP 2017/0344-1-RP-4	del	15/03/2017
Suola	CIMAC	RP 2020/0656-6-RP-1	del	06/04/2020
Fondo della calzatura	CIMAC	RP 2020/0656-5-RP-1	del	06/04/2020

Marchatura

Marchio CE



Nome del Fabbricante con indirizzo completo

Codice articolo

Norme armonizzate di riferimento datate e requisiti di sicurezza

Simboli di manutenzione

Mese e anno di fabbricazione

Taglia

Lotto

Richiamo alla lettura della Nota informativa



(*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Condizioni di validità: Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo. Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza. Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC. Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Certificato di esame UE di tipo n. F-108-03323-20 del 24/04/2020 - Pagina: 3 di 3 2019\3626-4

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818
Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it
Sede Legale:
Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:
Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALY

SCHEDA TECNICA Art. MARK S1 P SRC

Cod. 3320046



COMPONENTI

TOMAIO FORATO
FODERA ANTERIORE
FODERA POSTERIORE
GIRELLO
SOFFIETTO
ALLACCIATURA
LAMINA ANTIFORO:
PUNTALE
SOTTOPUNTALE
COPRISOTTOPIEDE
SUOLA INTERMEDIA
SUOLA USURA

DESCRIZIONE

Pelle scam.grigio SP.2 -2,2 mm.
Wing Tex a tunnel d'aria traspirante
Wing Tex a tunnel d'aria traspirante
Spice Nero+ imbottito MTP 10 mm.
Spice Nero+ imbottito MTP 10 mm.
Passalacci in plastica
Save & flex in textile non metallica perf. 0
acciaio
in gomma antipiega
Ergo dry antisudore e antimicotico
Poliuretano Espanso antistatico den.045
Poliuretano Compatto antistatico,
antolio,antiscivolo dens.1,12

Cromo VI: non rilevabile, inferiore al limite di rilevabilità del metodo (10 mg/Kg)

Rilascio di Nichel inferiore a 0,5 µg/cm² Metodo : UNI EN 1811(00)

Metodo di prova di riferimento per il rilascio di Nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.

Azocoloranti : Nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo componente, Resistenze all'abrasione (perdita di volume)mm³
azocoloranti vietati dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e d'uso di talune sostanze e preparati pericolosi(coloranti azoici)

Metodo : CEN ISO/TS 17234:2003 – Cuoi. analisi chimiche – determinazione di alcuni coloranti azoici nel cuoi tinti. Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC

Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa

REV 18/05/2020

CALZATA 11 CALZATURA TIPO "A"

SPECIFICHE TECNICHE	TAGLIE 35-48	PESO TG.42 : 490 grammi	NORMA EN ISO	VALORE
PUNTALE "ACCIAIO"		20345:2004	OTTENUTO	
Resistenza all'urto mm			≥ 14	16
Resistenza alla compressione mm			≥ 14	18
SOLETTA "ACCIAIO"				
Resistenza alla perforazione N			≥ 1100	1350
Resistenza elettrica della calzatura				
- in ambiente umido MQ			≥ 0,1	10
- in ambiente secco MQ			≤ 1000	500
(da 100KΩ=0,1 MΩ=1x10 ⁵ a 1000000KΩ=1000MΩ=1x10 ⁹)				
TOMAIO				
Impermeabilità dinamica del tomaio:			≥ 60	-
Assorbimento Acqua dopo 60'			≤ 30 %	-
Acqua trasmessa dopo 60'			≤ 0,2 gr	-
Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h			≥ 0,8	4,5
Coefficiente di permeabilità mg/cmq h			≥ 15	44
Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h			≥ 2	6,3
Coefficiente di permeabilità mg/cmq (fodera)			≥ 30	57
Resistenza all'abrasione cicli(fodera secco)			25600 cicli	No Foro
Resistenza all'abrasione cicli(fodera a umido)			12800 cicli	No Foro
Resistenza all'abrasione cicli(sottopiede)			≥ 400	No Foro
SUOLA USURA				
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)mm³			≤ 150	40
Resistenza alle flessioni mm			≤ 4	1
Resistenza al distacco suola/Intersuola N/mm			≥ 4	5
Resistenza agli idrocarburi(variaz.% Volume)			≤ 12	1,5
Assorbimento di energia del tacco J			≥ 20	46
Coef.di aderenza: UNI-EN-ISO 20345:2004/A1: 2007			≥ 0,18	0,23
con metodo EN 13287: 2004 SRA+SRB=SRC				